




















## Τ ε χ ν ι κ έ ς

## Π ρ ο δ ι α γ ρ α φ έ ς

	Συνολικό πάχος	EN-ISO 24346	2.5 mm					
	Κατηγορία χρήσης	EN-ISO 10874	Κλάση 23					
	Κατηγορία χρήσης	EN-ISO 10874	Κλάση 34					
	Κατηγορία χρήσης	EN-ISO 10874	Κλάση 43					
	Διαστάσεις	EN-ISO 24342	25 x 25 cm	25x50 cm	50 x 50 cm	75 x 50 cm	100 x 15 cm	100 x 25 cm
	Σταθερότητα διαστάσεων με θέρμανση	EN-ISO 24342	≤ 0.25 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm	≤ 0.35 mm
	Μόνιμη παραμόρφωση σε σημειακό φορτίο	EN-ISO 24343-1	≤ 0.08 mm					
	Καταλληλότητα για καθίσματα με ροδάκια	EN 425	Κατάλληλο					
	Αντοχή στο φως	EN-ISO 105-B02	> 6					
	Αντοχή σε χημικά	EN-ISO 26987	Ανθεκτικό σε αραιωμένα οξέα, έλαια, λίπη και συμβατικούς διαλύτες. Δεν είναι ανθεκτικό σε παρατεταμένη έκθεση σε αλκάλια.					
	Αντιβακτηριακές ιδιότητες		Το Marmoleum έχει μόνιμες Αντιβακτηριδιακές ιδιότητες ακόμα και για το βακτήριο MRSA, και είναι πιστοποιημένο από ανεξάρτητα εργαστήρια.					
	Αντοχή σε κάψιμο από τσιγάρο	EN 1399	Σημάδια από τσιγάρα που έχουν σβιστεί πάνω στο Linoleum μπορούν να καθαριστούν					
	Αντι-ολισθητική συμπεριφορά	DIN 51130	R9					
	Ακουστική μόνωση από κτυπογενείς ήχους	EN ISO 717-2	≤ 5 dB					
	Αξιολόγηση κύκλου ζωής		Ο οργανισμός LCA διασφαλίζει την χαμηλότερη περιβαλλοντική επίπτωση.					
<b>Το Marmoleum Καλύπτει τις απαιτήσεις του πρότυπου EN 14041</b>								
	Αντίδραση σε φωτιά	E N 13501-1	Cfl-s1					
	Αντι-ολισθητική συμπεριφορά	EN 13893	Κλάση DS: ≥ 0.30					
	Μόνιμα αντιστατικό	EN 1815	< 2 kV Αντιστατικό					
	Καταλληλότητα για ενδοδαπέδια θέρμανση	EN 12524	0.17 W/m-K					